

ВЕСТНИК БГУ

Научно-теоретический журнал
Белорусского государственного
университета


СЕРИЯ 1

Физика

Математика

Информатика

2/2008



ВЕСТНИК БГУ

Научно-теоретический журнал
Белорусского государственного
университета

Издается с января 1969 года
один раз в четыре месяца

СЕРИЯ 1

2/2008

Главный редактор

В.Г. РУДЬ

Редакционная коллегия серии:

В.М. АНИЩИК (ответственный редактор),

В.Г. БАРЫШЕВСКИЙ, В.В. БЕНЯШ-КРИВЕЦ (зам. ответственного редактора),
В.В. БОБКОВ, Е.С. ВОРОПАЙ (ответственный секретарь), В.И. ГРОМАК, М.А. ЖУРАВКОВ,
Э.И. ЗВЕРОВИЧ, А.И. КАЛИНИН, А.А. КИЛБАС, Ф.Ф. КОМАРОВ, В.И. КОРЗЮК,
П.Д. КУХАРЧИК, П.А. МАНДРИК, С.А. МАСКЕВИЧ, С.Г. МУЛЯРЧИК, Е.А. РОВБА,
И.В. СОВПЕЛЬ, В.И. СТРАЖЕВ, А.Л. ТОЛСТИК, Ю.С. ХАРИН,
С.Н. ЧЕРЕНКЕВИЧ, А.Ф. ЧЕРНЯВСКИЙ, Н.И. ЮРЧУК

МИНСК
БГУ

В.М. ДОБРЯНСКИЙ, О.А. ЖЕЛЕЗНИЯКОВА, С.А. ЛЕВЕДЕВ

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК LiF НА ПРОЦЕССЫ ФАЗООБРАЗОВАНИЯ И СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА $Tl_2Ba_2CaCu_2O_y$ -КЕРАМИК

Addition of alkaline metals is used for the decision of a problem on rise in temperature of transition in a superconducting condition (T_c). Their addition should lead to change of concentration of carriers as their valency is equal 1. Experimental works on reception of superconducting phases $Tl_2Ba_2CaCu_{2-x}Li_xO_yF_x$ ($x = 0,05; 0,1; 0,15$).

Изучение влияния условий синтеза высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) керамики, в том числе и легирования, на ее физико-механические свойства, а также на критическую температуру перехода в сверхпроводящее состояние T_c представляет научный и практический интерес. Легирование щелочными металлами должно приводить к изменению концентрации носителей, так как их валентность равна 1. Щелочные металлы могут являться хорошими заместителями катионов таллиевых ВТСП, так как ионные радиусы ряда Li – Cs находятся в интервале 0,059–0,167 нм и сопоставимы с ионными радиусами катионов таллиевых ВТСП: Tl – 0,0885; Ba – 0,147; Ca – 0,118; Cu – 0,065 нм.

В литературе имеются сведения о влиянии легирования литием на свойства ВТСП, в основном это касается висмутсодержащих ВТСП-материалов. Встречаются публикации, посвященные таллиевым сверхпроводникам [1]. Легирование литием, согласно имеющимся данным, может дать следующие результаты:

- 1) добавки лития существенно понижают точку плавления и температуру формирования висмутовых ВТСП [2–5], что позволяет синтезировать образцы при более низких температурах и существенно сокращает время отжига;
- 2) добавки лития повышают T_c и критический ток I_c как для Bi-2212, так и для Bi-2223 [5–7];
- 3) для Bi-2212 увеличение T_c с добавкой лития сопровождается ростом параметров решетки, особенно с [5–7];
- 4) замещение свинца на литий в висмутовых ВТСП эффективно понижает содержание кислорода и дырочную концентрацию, что приводит к более высоким значениям температуры сверхпроводящего перехода [8];
- 5) добавки лития повышают T_c и увеличивают долю фазы Tl_2223 [8].

Эксперимент

Образцы таллийсодержащих керамик готовили из пероксида бария, фтористого лития и оксидов таллия, меди, кальция (квалификация оксидов – ОСЧ).

Повышенную летучесть таллия учитывали путем добавления избыточного количества Tl_2O_3 (10 мас. %), так что исходная шихта имела состав:





Рис. 1. Рентгенодифрактограммы образцов керамик состава $Tl_2Ba_2CaCu_{2-x}Li_xF_xO_y$



Используемые реагенты имели следующую квалификацию: Ti_2O_3 – Ч, BaO_2 – ОСЧ, LiF – ОСЧ, CaO – ЧДА, CuO – ОСЧ. Для удаления следов гидроксида кальция CaO прокаливали при температуре 900 °C в течение 1 ч. Смеси соответствующих количеств указанных компонентов тщательно перемешивали и перетирали в яшмовых ступках в среде этилового спирта. Предварительное прессование составов осуществляли при давлении 100 МПа (образцы представляли собой таблетки диаметром 12 и высотой 3 мм). Синтез образцов проводили в одну стадию на воздухе при температуре 840 °C в течение 4 ч со скоростью 2,8 °C/мин в алундовых тиглях с притертными крышками.

Для исследования фазового состава образцов применялся рентгенофазовый анализ (difрактометр ДРОН-4, CuK_α – монохроматическое излучение, шаг сканирования 0,05°, диапазон сканирования 20°–60°, экспозиция 2 с в каждой точке).

Для всех синтезированных образцов резистивным (четырехконтактным) методом на постоянном токе были измерены параметры сверхпроводящего перехода. Чувствительность нуль-индикатора составляла $5 \cdot 10^{-9}$ В. Значение T_c определялось как средняя точка отрезка между температурами, соответствующими 10 и 90 % сигнала.

Оценка среднего размера зерен, исследование микроструктуры излома и определение поэлементного состава (EDX-анализ) образцов проводились с помощью электронного микроскопа фирмы «LEO» (LEO-1420 RONTEC).

Результаты и их обсуждение

Рентгенофазовый анализ показал, что полученные образцы имели тетрагональную структуру, причем с $x < 0,2$ были однофазными (фаза Tl-2212 ($\text{Ti}_2\text{Ba}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$), в них возможно присутствие следов фазы $\alpha\text{-BaCO}_3$ (на уровне фона)), образцы с $x \geq 0,2$ – многофазные и в качестве примеси содержат $\alpha\text{-BaCO}_3$ ($a = 0,5314$ нм, $b = 0,8904$ нм, $c = 0,643$ нм), BaCuO_2 (ОЦК, $a = 0,1826$ нм) (рис. 1).




Рис. 2. Микроструктура образцов $\text{Tl}_2\text{Ba}_2\text{CaCu}_{2-x}\text{Li}_x\text{F}_x\text{O}_y$




Рис. 3. Температурные зависимости R/R_{293} к для образцов с различными значениями x : 1 – 0,1; 2 – 0,2; 3 – 0,3

0,2; 0,3. Значения сопротивления для $x = 0; 0,05; 0,1; 0,15$ при комнатной температуре составляют 573; 495; 500; 110 мОм соответственно. Образцы, содержащие литий и фтор, при тех же условиях имеют меньшее сопротивление, чем нелегированные (похожая закономерность наблюдалась при легировании фтором образцов фазы Tl-2212 [9]), что, возможно, связано с улучшением контактов между зернами при их добавках лития и фтора. Значения температур перехода в сверхпроводящее состояние ($T_c(10-90\%)$) для всех образцов не превосходят 105 К. Кроме этого, не обнаружено изменений в значениях T_c в зависимости от содержания LiF.

Таким образом, нами были проведены экспериментальные работы по получению сверхпроводящих фаз $Tl_2Ba_2CaCu_{2-x}Li_xO_yF_x$ ($x = 0; 0,05; 0,1; 0,15$) и исследованы процессы фазообразования в этих системах. В результате показано, что:

- 1) образцы являются однофазными с содержанием лития и фтора $< 0,2$;
- 2) тетрагональная модификация сохраняется во всем исследованном диапазоне концентраций;
- 3) частичное замещение меди литием, а кислорода фтором в ВТСП-фазе приводит к формированию более крупных зерен по сравнению с нелегированными образцами;
- 4) не обнаружено существенного изменения сверхпроводящих свойств в исследованном диапазоне концентраций LiF.

1. Yu J., Massidda S., Freeman A.J. // Physica C. 1988. № 152. P. 273.
2. Shwartz J., Wu S. // Physica C. 1991. № 190. P. 169.
3. Hoshizaki H., Kawabata S., Kawahara N. et al. // Jpn. J. Appl. Phys. 1990. Vol. 29. № 8. P. 1444.
4. Kawai T., Horiuchi T., Mitsui K. et al. // Physica C. 1990. № 3-4. P. 309.
5. Волков М.П., Мелех Б.Т., Бахарев В.И. и др. // ФТТ. 1999. Т. 41. № 1. С. 18.
6. Fujiwara M., Nagae M., Kusano Y. et al. // Physica C. 1997. Vol. 274. P. 317.
7. Fujiwara M., Nakanishi M., Kusano Y. et al. // Physica C. 1997. Vol. 279. № 3-4. P. 219.
8. Matsubara I., Tanigawa H., Ogura T. et al. // Appl. Phys. Lett. 1990. Vol. 56. № 21. P. 2141.
9. Акимов А.И., Лебедев С.А. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2005. № 11. С. 61.

Поступила в редакцию 26.02.08.

Валерий Михайлович Добрянский – доктор технических наук, профессор БГПУ им. М. Танка.

Ольга Александровна Железнякова – магистрант БГПУ им. М. Танка.

Сергей Александрович Лебедев – научный сотрудник ОИФТП НАН Беларуси.

Исследование микроструктуры свидетельствует, что образцы представляют собой конгломерат хаотически ориентированных микрокристалликов фазы 2212 пластинчатой формы (рис. 2), а содержащие литий имеют более крупные зерна по сравнению с нелегированными образцами.

По данным рентгеноспектрального анализа, элементный состав образцов согласуется с фазами, которые фиксируются на дифрактограмме. Установлено, что состав фазы 2212 ($x = 0$) близок к $Tl_{1,94}Ba_{2,01}Ca_{0,97}Cu_{2,02}O_y$, т. е. она характеризуется дефицитом кальция (до 3 %).

На рис. 3 приведены температурные зависимости R/R_{293} к для образцов с $x = 0; 0,1;$

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ